

AQUAZERO MURAL

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO PARA MUROS BASE AGUA

DESCRIPCIÓN

AQUAZERO MURAL es un impermeabilizante para muros 100% acrílico, amigable con el medio ambiente, ya que es un producto de bajo olor y bajo contenido de VOC. Es flexible y de alto desempeño, diseñado para impermeabilizar muros y mejorar la apariencia estética de las superficies verticales en concreto estuco y mampostería.

AQUAZERO MURAL se ha diseñado incorporando tecnologías sustentables que permiten el cuidado del medio ambiente.

APLICACIONES PRINCIPALES

Diseñado especialmente para ser aplicado en:

- Muros y fachadas en exteriores
- Concreto
- Mampostería

En general cualquier estructura vertical de concreto, asbesto, mortero que requiera ser impermeabilizada protegida o decorada con una alta demanda en durabilidad de la impermeabilización.

BENEFICIOS

- Derivado de su formulación es un producto de bajo olor y bajo VOC ideal para colocar en espacios cerrados
- Color estable y alto poder cubriente
- Producto 100% acrílico que ofrece una alta estabilidad mecánica.
- Es de fácil aplicación, no requiere mano de obra especializada.
- Aplicación en frío.
- Excelente resistencia al agua.
- Excelente relación Costo / Beneficio.
- Excelente impermeabilidad al agua.
- No forma barrera de vapor.
- Excelente resistencia a la alcalinidad del sustrato.
- Buen balance: elasticidad-tenacidad.
- Excelente resistencia al intemperismo y rayos UV sin afectar sus características de desempeño.
- Buena estabilidad a cambios de temperatura (resistente al calor, flexible en el frío, sin pegajosidad).
- Buena adherencia sobre diversos sustratos, en especial sobre superficies cementosas.
- Producto amigable con el medio ambiente.
- Ofrece belleza y funcionalidad al sustrato donde es aplicado

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie:

Asegúrese que la superficie de aplicación se encuentre estructuralmente sana, limpia y seca, sin polvo, tierra, aceite o pintura descascarada. Prepare mediante escarificación una superficie absorbente en el concreto. El concreto defectuoso con grietas, cavidades o defectos debe ser cortado y desbastado hasta llegar a concreto sano y reparado utilizando materiales compatibles.

Nota: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Atención a Clientes The Euclid Chemical Company México o a su Asesor Técnico - Comercial en la Región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala. The Euclid Chemical Company se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos Euclid, fabricados o comercializados por The Euclid Chemical Company, se describe en la página 1 de este catálogo.

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores
y tiene vigencia a partir del 1 de Junio de 2011 y vence el 31 de Mayo del 2012

Superficies con sistemas acrílicos previos:

Retirar las falsas adherencias y partes dañadas. Lavar con agua a presión, dejar secar la superficie antes de la aplicación del producto.

Instrucciones de Mezcla:

AQUAZERO MURAL se debe mezclar por medios mecánicos antes de su uso, empleando un taladro de $\frac{3}{4}$ " de pulgada a baja velocidad, equipado con espas para mezclar.

Aplicación del Material:

- Se recomienda aplicar sobre la superficie una capa de EUCO Acril Primer especialmente diseñado para asegurar una excelente adherencia en casos donde la superficie no ha tenido una buena preparación.
- Para la primera mano aplique el producto en un solo sentido con brocha o rodillo.
- Dejar secar la primera capa durante 2 horas dependiendo de la temperatura ambiente.
- Posteriormente aplicar una segunda capa en sentido perpendicular a la primera capa.

RENDIMIENTO

El rendimiento de **AQUAZERO MURAL** está en función de la rugosidad y absorción de la superficie.

- Primera capa 0.65 a 0.75 m² / L
- Segunda capa 0.65 a 0.75 m² / L

El rendimiento de EUCO Acril Primer es de 1.3 a 1.5 m²/L.

COLOR

- Blanco
- Colores especiales de acuerdo a requerimientos del cliente, se fabricaran sobre muestra aprobada previamente por el cliente y bajo condiciones mínimas de volumen.

ENVASE

- Cubeta con 19 L

ALMACENAMIENTO

Cuando no se esté aplicando, los envases que contienen el impermeabilizante deben estar tapados herméticamente para evitar la formación de natas.

DATOS TÉCNICOS

Densidad: 1.30 gr/cm³

PRECAUCIONES

- Aplicar a temperatura ambiente superior a 5° C.
- No diluir a menos que se use como primario.
- En superficies nuevas, aplicar después de 28 días de instalado el aplanado, mortero o concreto. Si se requiere en menor tiempo consulte a nuestro Departamento Técnico.
- Aplicar la cantidad apropiada de acuerdo a rendimiento del impermeabilizante No aplicar cuando exista amenaza de lluvia.
- No aplicar sobre superficies húmedas.
- Lavar con agua instrumentos y equipo inmediatamente después de usarlos.
- Debido a su excelente cobertura, no extender más allá de lo que marca su rendimiento.

Vida útil: 12 meses en el envase original cerrado.



EUCLID CHEMICAL

The Euclid Chemical Company
01 800 8 EUCLID, Centro (55) 5864 9970
Norte (81) 8048 0810, Occidente (33) 3633 6031
www.eucomex.com.mx

