

EUCO CLEAN-CUT

PELÍCULA PARA PREVENCIÓN DE MANCHAS DEL SELLADOR DE JUNTAS

DESCRIPCIÓN

EUCO CLEAN-CUT es una mezcla de polímeros base agua que forma una película que previene las manchas del concreto debidas al sobrellenado de los selladores epóxicos y de poliurea de juntas. **EUCO CLEAN-CUT** se aplica en concreto adyacente a las juntas de piso. Al secar forma una película brillante que sella y protege la superficie. Después de rellenar y rasurar la junta, los residuos de **EUCO CLEAN-CUT** pueden removerse fácilmente con agua. **EUCO CLEAN-CUT** también actúa como una película desmoldante, haciendo que las operaciones de rasurado sean más rápidas y menos arduas.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Juntas de control y de construcción en concreto.
- Apropiado especialmente para concreto de color donde la apariencia es crítica.

BENEFICIOS

- Previene las desagradables manchas ocasionadas por el sobrellenado de la junta.
- Facilita el rasurado del relleno de la junta.
- Los residuos en concreto y herramientas pueden ser removidos con agua.
- Fórmula base agua de poco aroma.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Datos típicos de ingeniería

Contenido COV: 0 g/L

Tiempo de secado: 15 a 20 minutos 25° C (77° F), HR= 40%

Apariencia: Líquido transparente

EMPAQUE

EUCO CLEAN-CUT está empacado en cubetas de 18.9L (5gal) en cajas de 6 unidades de 3.8L (1gal).

TIEMPO DE VIDA

2 años en el empaque original cerrado.

COBERTURA

17.2 a 19.6 m²/L (700 a 800 ft²/gal), dependiendo de la textura y porosidad del concreto, del tipo de sellador de juntas utilizado y del ancho de la película aplicada. Normalmente una capa es suficiente, pero probablemente se requiera de una segunda capa cuando el concreto es bastante poroso y rugoso. Se recomienda realizar una prueba de aplicación para determinar la tasa de cobertura requerida.

INSTRUCCIONES DE USO

La superficie de concreto deberá estar completamente limpia y seca. La temperatura ambiente y del concreto deberá oscilar entre los 4° C y 32° C (40° F a 90° F). **EUCO CLEAN-CUT** debe aplicarse el mismo día que el sellador de juntas. Aplique **EUCO CLEAN-CUT** en el concreto adyacente a la junta utilizando un rodillo pequeño para pintura, una brocha o un aspersor. NO PERMITA



EUCUID CHEMICAL

The Euclid Chemical Company
01 800 8 EUCLID, Centro (55) 5864 9970
Norte (81) 8048 0810, Occidente (33) 3633 6031
www.eucomex.com.mx



ESCURREMIENTOS DE **EUCO CLEAN-CUT** dentro de la junta. El interior de la junta debe protegerse de derrames o salpicaduras. El ancho de la película aplicada en la superficie de concreto adyacente a la junta dependerá de la cantidad esperada de sobrelleno de material. Permita que el **EUCO CLEAN-CUT** seque completamente antes de instalar el sellador de la junta. El tiempo de secado dependerá de la rapidez de aplicación, así como de la temperatura ambiente y condiciones de humedad. Después de completar el rasurado del sellador, los residuos de **EUCO CLEAN-CUT** pueden ser removidos con agua limpia. Permita que el agua suavice y disuelva la película de **EUCO CLEAN-CUT** y después limpie completamente. Es posible utilizar para la limpieza un cepillo o almohadilla de fibra. También puede utilizar un limpiador o detergente doméstico alcalino como el fosfato trisódico para ayudar a remover las manchas difíciles o aplicaciones gruesas de **EUCO CLEAN-CUT**. La remoción de **EUCO CLEAN-CUT** debe realizarse inmediatamente después de rasurar las juntas. Si se permite que el **EUCO CLEAN-CUT** comience a adherirse al concreto, la remoción puede volverse una tarea difícil.

LIMPIEZA

La limpieza de las herramientas y equipo se realiza con agua.

PRECAUCIONES/RESTRICCIONES

- No utilice **EUCO CLEAN-CUT** a temperaturas menores a 4°C (40°F).
- No permita que el **EUCO CLEAN-CUT** se congele.
- **EUCO CLEAN-CUT** no es compatible con selladores de junta base agua.
- El desempeño de **EUCO CLEAN-CUT** depende de la textura y porosidad del concreto y del tipo de sellador de juntas utilizado. Se recomienda ampliamente probar el material en una sección para determinar el espesor requerido de la película de **EUCO CLEAN-CUT** y para estimar la efectividad del producto en las condiciones del proyecto.
- En todos los casos, consulte la Hoja de Seguridad del material antes de usarse.

Nota: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Atención a Clientes The Euclid Chemical Company México o a su Asesor Técnico - Comercial en la Región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala. The Euclid Chemical Company se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos Euclid, fabricados o comercializados por The Euclid Chemical Company, se describe en la página 1 de este catálogo.

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores
y tiene vigencia a partir del 1 de Junio de 2011 y vence el 31 de Mayo del 2012