



**EUCLID GROUP**  
**EUCOMEX**

# AQUAZERO LU5TRO

Impermeabilizante acrílico base agua.

**IMPERMEABILIZANTES**

WWW.EUCOMEX.COM.MX  
REV. 09.21

## DESCRIPCIÓN

**AQUAZERO LU5TRO** es un impermeabilizante elastomérico base agua, estiren-acrílico que integra los últimos avances en tecnología en polímeros, aditivos químicos, pigmentos y conservadores.

## APLICACIONES PRINCIPALES

Diseñado especialmente para ser aplicado sobre:

- Azoteas de concreto.
- Lámina de cemento.

## CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

Fácil y rápida aplicación, colores estables, alta calidad. Se aplica directamente con rodillo o brocha de la cubeta al sustrato previamente preparado.

- Producto estiren - acrílico que ofrece una alta estabilidad mecánica.
- Secado rápido.
- Fácil aplicación, no requiere mano de obra especializada.
- Se aplica en frío, con poca mano de obra.
- Excelente resistencia al agua.
- Excelente relación Costo / Beneficio.
- No forma barrera de vapor.
- Excelente resistencia a la alcalinidad del sustrato.
- Balance elasticidad - tenacidad.
- Excelente resistencia contra la radiación UV, sin afectar sus características de desempeño.
- Alta durabilidad: 5 años.
- Buena estabilidad a cambios de temperatura (resistente al calor, flexible en el frío, sin pegajosidad).
- Buena adherencia sobre diversos sustratos, en especial sobre superficies cementosas.
- Flexible a baja temperatura.
- Resistente al ensuciamiento.
- Alto poder cubriente.
- Producto amigable con el medio ambiente.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Densidad (g/ml): 1.295 +/- 0.035  
pH: 9.0 +/- 1.0  
Viscosidad RUVT, 20 rpm, 20° C: 20 000

Las características del producto han sido evaluadas de acuerdo con la norma ASTM D 6083. Estos resultados están disponibles a solicitud del cliente.

## INSTRUCCIONES DE USO

**Preparación de la superficie:** Asegúrese que la superficie de aplicación cuente con una pendiente mínima del 2% para evitar encharcamientos de agua.

**Superficies nuevas:** Elimine impurezas tales como polvo grasa aceites o cualquiera material que pueda evitar adherencia. Lave con agua a presión, deje secar la superficie y posteriormente aplique **AQUAZERO PRIMER**.

**Superficies con sistemas acrílicos previos:** Retire falsas adherencias y partes dañadas. Lave con agua a presión, deje secar la superficie y posteriormente aplique **AQUAZERO PRIMER**.

**Superficies con sistemas asfálticos previos:** Retire falsas adherencias y partes dañadas. Lave con agua a presión, deje secar la superficie y posteriormente aplique **AQUAZERO PRIMER**.

**Tratamiento de fisuras, grietas y zonas críticas:** Para el caso de fisuras de ancho menor a 1 mm, esponga la fisura a tratar y séllela con el uso de **AQUAZERO LU5TRO** sin diluir, inmediatamente aplique **EUCO MALLA DE REFUERZO** de 10 a 15 cm de ancho, deje secar de 2 horas para aplicar la primera capa de **AQUAZERO LU5TRO**.

Para grietas superiores a 1 mm y donde haya movimiento, limpie bien la grieta y emplee para su tratamiento nuestro producto **DYMONIC 100** sellador de poliuretano.

En puntos críticos refuerce con **EUCO MALLA DE REFUERZO** entre la capa de impermeabilizante, por ejemplo, en bajadas de agua pluvial, chaflanes, bordes acanalados, plafones, domos, bases de tinaco siguiendo el procedimiento anterior.

**Aplicación del Material: Primer:** Aplique **AQUAZERO PRIMER** especialmente diseñado para este fin.

Deje secar aproximadamente 2 horas a temperaturas de 24°C.

Aplique el impermeabilizante sin diluir en dos manos: para la primera mano aplique en un solo sentido con brocha o rodillo 0.5 L/m<sup>2</sup> de producto.

Deje secar la primera capa de 2 horas, puede variar el tiempo de secado dependiendo de la temperatura ambiente.

Aplique una segunda capa de 0.5 L/m<sup>2</sup> en sentido perpendicular a la primera capa.

No aplique membrana de refuerzo de poliéster en toda extensión de la impermeabilización, únicamente en los lugares arriba recomendados.

## ENVASE

- Colores: Blanco, Terracota, Gris y Verde.
- Cubeta con 19 L.
- Tambor con 200 L.

El rendimiento de **AQUAZERO LUSTR** puede variar dependiendo de la rugosidad y absorción de la superficie.

Se recomienda un mínimo de 0.5 L/m<sup>2</sup> por capa. El rendimiento de **AQUAZERO PRIMER** es de 4 a 7 m<sup>2</sup>/L

## PRECAUCIONES/RECOMENDACIONES

- Aplicar a temperatura ambiental superior a 5 °C
- No resiste tránsito peatonal.

- No aplicar si existe la amenaza de lluvia.
- Incompatible con sistemas impermeables asfálticos, a menos que se emplee el **AQUAZERO PRIMER**.
- En superficies nuevas, aplicar después de 30 días de instalado el aplanado o losa de concreto. Si se requiere en menor tiempo consulte nuestro Departamento Técnico.
- Aplique la cantidad apropiada, según datos técnicos del impermeabilizante (rendimiento).
- No aplique cuando exista amenaza de lluvia.
- No aplique sobre superficies húmedas o encharcadas.
- Lave equipo y herramienta con agua inmediatamente después de usarlos.
- Debido a su excelente cubrimiento no extienda más allá de lo que marca su rendimiento.

## OTRAS RECOMENDACIONES

- Procure limpiar con frecuencia la azotea, evitando se obstruya los ductos del desagüe.
- No coloque objetos en la azotea que puedan dañar su estructura y que ocasionen encharcamiento.
- Dar mantenimiento preventivo cada 5 años, aumenta significativamente la durabilidad del impermeabilizante.
- En lo posible impermeabilice antes de la temporada de lluvias.

## ALMACENAMIENTO

Cuando no se esté aplicando, los envases que contienen el impermeabilizante deben estar tapados herméticamente, con esto se evita la formación de natas.

## TIEMPO DE VIDA

12 meses en el envase original cerrada.

**NOTA:** Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica [www.eucomex.com.mx](http://www.eucomex.com.mx).