

AQUA ELASTIC F

IMPERMEABILIZANTE POLIURETANO-ACRÍLICO REFORZADO CON FIBRAS

WWW.EUCOMEX.COM.MX

IMPERMEABILIZANTE HÍBRIDO

Aqua Elastic F es un impermeabilizante elastomérico, con una tecnología híbrida poliuretano-acrílico de última generación, es altamente resistente a los rayos UV, gran elasticidad obteniendo una mayor durabilidad y esta reforzado con microfibras de polipropileno.

VENTAJAS PRINCIPALES

1. Fácil aplicación, no requiere de mano de obra especializada en el producto.
2. Excelente resistencia al agua.
3. No es tóxico.
4. Producto libre de VOC, amigable con el medio ambiente y sustentable.
5. Producto con excelente adherencia y durabilidad en diferentes sustratos.
6. Alta resistencia a los rayos UV sin afectar sus características de desempeño.
7. Alta reflectividad solar.
8. Excelente estabilidad a cambios de temperatura.
9. No forma barrera de vapor.
10. Alto poder cubriente.
11. Resistente al ensuciamiento.
12. Excelente relación costo / beneficio.

PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA

- Aplicar a temperatura ambiental superior a 5°C.
- Resiste tránsito moderado.
- En superficies nuevas, aplicar después de 30 días de instalado el aplanado o losa de concreto. si se requiere de menor tiempo consulte nuestro departamento técnico.
- No aplique cuando halla amenaza de lluvia.
- No aplique sobre superficies húmedas o encharcadas.
- Debido a su excelente cubrimiento no extienda más allá de lo que marca su rendimiento.
- Procure limpiar con frecuencia la azotea, evitando se obstruya los ductos del desagüe.
- No coloque objetos en la azotea que puedan dañar su estructura y que ocasionen encharcamientos.
- Dar mantenimiento preventivo cada 5 años aumentará significativamente la durabilidad del impermeabilizante.
- En lo posible impermeabilice antes de la temporada de lluvias. si se requiere usar bajo condiciones extremas por favor consulte al departamento técnico de Eucomex para una mejor recomendación.
- En todos los casos, consulte la hoja de datos de seguridad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad (g/ml)	1.33 +/- 0.05
pH	9.00 +/- 1.00
Viscosidad 20 rpm (cps)	35000 +/- 10000
% sólidos en peso	63.00 +/- 3.00
% de elongación	> 500 %
Absorción de agua	< 15%



ENVASE

- CUBETA DE 19 L
- TAMBOR DE 200 L

Aqua Elastic F se ofrece solo en color blanco, en presentación de cubeta con 19 L y tambor de 200 L.



EUCLID GROUP
EUCOMEX