



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

BACKER ROD

Soporte base para sellado de juntas.

SELLADORES Y RELLENOS DE JUNTAS
WWW.EUCOMEX.COM.MX
REV. 01.26

DESCRIPCIÓN

BACKER ROD es un cordón de espuma de polietileno de baja densidad de celdillas cerradas especialmente diseñado para ser colocado en juntas de dilatación o de contracción antes que éstas sean selladas. De ésta manera **BACKER ROD** evita el consumo excesivo de material sellante en las juntas.

Actúa como barrera en la base de la junta, con el fin de evitar la adhesión de la masilla de sellado a la misma, y permite crear el factor de forma adecuado para su perfecto funcionamiento.

APLICACIONES PRINCIPALES

BACKER ROD es recomendado especialmente para ser usado en juntas de expansión y dilatación, en pantallas, en estacionamientos, pisos, etc.

COMPATIBILIDAD: El cordón de respaldo **BACKER ROD**, es compatible con los compuestos de butilo, polisulfuro, acrílico, poliuretano, sílicón, y la mayoría de los compuestos de selladores fríos. El cordón de respaldo es además químicamente inerte y resistente al aceite, a la gasolina y a la mayoría de los demás solventes. Este material no se mancha ni se adhiere a los materiales selladores y no exuda.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- **BACKER ROD** es químicamente inerte y resistente a aceites, gasolina y solventes.
- Es impermeable.
- No se adhiere a las masillas usadas regularmente para sellar juntas.
- Crea una barrera entre el material de sellado y el fondo de la junta.
- No requiere mantenimiento.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDADES FÍSICAS	VALORES	MÉTODO
Densidad	32 kg / m ³	ASTM-D-1622
Resistencia a la tensión	3.50 kg / cm ²	ASTM-D-1623
Resistencia a la compresión	0.28 kg / cm ²	ASTM-D-1621
Absorción de aguas (1)	0.03 gr / m ²	ASTM-D-1016
Absorción de agua (2)	0.02 por vol	ASTM-D-509
Rango de temperatura	19 ° C a 100 ° C	---
Valor R	3.4	ASTM-C-335-84

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

BACKER ROD se ofrece en presentación por rollos de longitud variable según el diámetro del material.

DIÁMETRO PULG (MM)	LONGITUD (M)
1/4 "	(6.3 mm)
3/8 "	(9.5 mm)
1/2 "	(12.7 mm)
3/4 "	(19 mm)
1"	(25.4 mm)

Por cada metro lineal de junta a tratar se requiere un metro lineal de **BACKER ROD**.

TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

36 meses en el envase original cerrado.

BACKER ROD debe protegerse de la exposición a la llama abierta.

INSTRUCCIONES DE USO

Las juntas en las cuales se va a utilizar BACKER ROD deben estar completamente limpias, libres de humedad y de cualquier otro elemento que dificulte su instalación.

Determinar el diámetro de **BACKER ROD** siguiendo las indicaciones de la Tabla 1.

Cortar la longitud requerida de **BACKER ROD**, o dispensar directamente del rollo.

Colocar el **BACKER ROD** en la junta a la profundidad deseada o especificada, introduciéndolo a presión.

Sellar la junta, utilizando **BACKER ROD** siguiendo las recomendaciones del empaque.

Tabla 1.

Tamaño del **BACKER ROD** respecto de la junta.

ANCHO DE LA JUNTA (MM)	DIÁMETRO DEL BACKER ROD PULG (MM)
3 mm	1/4 " (6 mm)
6 mm	3/8 " (9 mm)
9 mm	1/2 " (12 mm)
12mm	5/8" (15 mm)
15 mm	3/4 " (19 mm)
22 mm	1 " (25 mm)
*y así sucesivamente	---

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

No se debe utilizar **BACKER ROD** en aplicaciones donde el material esté expuesto a temperaturas superiores a 70 °C.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.