



EUCLID CHEMICAL
EUCOMEX

EUCO HIDRO PRIMER

Primario y sellador asfáltico base solvente.

IMPERMEABILIZACIÓN
WWW.EUCOMEX.COM.MX
REV. 12.25

DESCRIPCIÓN

EUCO HIDRO PRIMER es un compuesto bituminoso imprimante para recibir sistemas de impermeabilización. Solución orgánica de alto poder de penetración derivado de su baja viscosidad y rápida evaporación, lo cual garantiza su excelente adherencia a cualquier sustrato.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Sellar superficies antes de la aplicación de impermeabilizaciones asfálticas en frío o impermeabilizaciones con sistemas prefabricados de la línea **EUCO PIROTAC**.
- Es el primario adecuado donde se emplee el sellador **EUCO RESANADOR**.
- Primario o sellador de superficies porosas y ligeramente húmedas (no mojadas).
- Empleado como sellador en los muros de colindancia, contratraves, superficies metálicas, de madera y asbesto cemento.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Excelente adherencia a todo tipo de superficies como morteros, concreto, ladrillo, metales y piedra.
- Sella superficies porosas ligeramente húmedas o secas.
- Fácil y segura aplicación.
- Evita falsas adherencias de los sistemas de impermeabilización asfálticos.
- Se aplica en frío.
- Mantiene una excelente viscosidad y fluidez aun a bajas temperaturas.
- Excelente adherencia a productos asfálticos.
- Proporciona una excelente protección anticorrosiva.
- Viene listo para ser usado.
- Es un producto de secado rápido.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDAD	VALOR
Apariencia:	Líquido de baja viscosidad.
Color:	Café oscuro.
Olor:	Asfalto
Densidad:	0.88 - 0.92 g/ml

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

EUCO HIDRO PRIMER se ofrece en presentaciones de cubeta de 19 L y tambor de 200 L.

El rendimiento del producto es de 3 a 5 m²/L dependiendo de la porosidad del sustrato.

TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

6 meses almacenado en su empaque original, sin abrir. No a la intemperie.

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie a aplicar debe estar limpia, seca, libre de grasa y pintura o cualquier material suelto que impida la buena adherencia del producto. Es importante que la superficie tenga un acabado uniforme libre de irregularidades y oquedades. Asegúrese que la superficie tenga una pendiente mínima del 2 % y se encuentre libre de encharcamientos. Verifique que las bajadas pluviales no se estén obstruidas. Por último verifique que el ángulo entre la superficie y los muros o bases cuenten con un chaflán de 10 cm y con un ángulo de 45 grados. Esto asegurará la correcta aplicación del producto.

Verifique que la superficie no tenga restos de impermeabilizaciones preexistentes que se encuentren dañadas, rotas o mal adheridas.



APLICACIÓN:

El producto se suministra listo para usarse. Agite previamente para que al momento de aplicar se encuentre completamente homogéneo. Una vez preparada la superficie aplique el producto con brocha, rodillo de felpa o equipo neumático de aspersión. Permita el secado de **EUCO HIDRO PRIMER** entre 1 y 2 horas antes de iniciar trabajos de impermeabilización o calafateo de juntas.

LIMPIEZA

Lave las herramientas y equipo con agua antes de que se endurezca el material.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- No aplique el producto bajo condiciones de amenaza de lluvia.
- Aplique el producto en lugares con buena ventilación.
- Mantenga alejado de lugares calientes, exposición al sol y fuego o chispas.
- No aplique en superficies húmedas o encharcadas.
- No aplique en superficies excesivamente calientes.
- Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en composición de los sustratos sobre los cuales se aplican o por efectos en cambios de la temperatura. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas antes de su empleo a gran escala.
- En todos los casos consulte la hoja de seguridad.

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.